# Betolin® P 35N

硅酸盐涂料和漆墙泥的树脂

**产品说明**

Betolin P 35N 是一种高稳定、高浓度、无味的硅酸钾液体

**用途**

Betolin P 35N 是非常有效的树脂，它能令硅酸盐乳胶漆和漆墙泥更稳定。
Betolin P 35N 硅化底材形成更坚固的结构。

**规格**
**(平均值)**

| | | |
|---|---|---|
| 固含: | 约 29,0 % | 007 *) |
| 有机成份: | 约 1,4 % | calcul. value |
| 密度 (20°C): | 约 1,25 g/cm³ | 042 *) |
| pH 值: | 约 11,0 | 008 *) |
| 粘度 (20°C): | 约 25 mPas | 053 *) |

*) *内部编码*

**特质**

- 靠硅化作用，在矿物质底材上它能提供优良的附着力
- 水气渗透在漆膜中仍然存在
- 油漆和表面纹理漆并没有出现起泡或脱落的现象
- 因为能维持漆膜与底材因受热而膨胀的影响，漆膜破裂的情况并相对减少
- 漆膜和表面纹理漆能抵御恶劣的气候
- 表面纹理漆更有暴露於户外、防锈、防污和耐晒的功能
- 配合合适的填充料，漆膜更有抗酸性气体和其它工业所产生的气体
- 油漆和表面纹理漆呈现自然的外观
- 油漆和表面纹理漆更有阻燃的功能
- 适当的配合能令成品拥有更长的寿命
- 它能配合不同类型的底材
- 钝化多价金属离子的活跃度
- 因能提供高稳定性及耐用性，所以非常合符成本效益
- Betolin Q 产品能改善润湿性、附着力、抗风化和防污的能力

**应用**

Betolin P 35 N 是非常适合用于硅酸盐乳胶漆和漆墙泥 (cf. DIN 18 363, paras, 2.4.1 and 3.2). 它含高树脂浓量，建议用在表面纹理漆。
在配方中需加更多水。

以上数据和建议是根据实验室的测试和我们现有的知识所总结得出来的。所以，客户不能期望在商业产品上完全达致其实际的表现。最终应用务必经过合适的生产工艺及多方面的测试。这些建议和资料绝不涉及任何法律上的关系或销售合同的条款。

| | |
|---|---|
| 备注 | Betolin P 35 N 的盛载器皿必须密封。在上漆前，邻近的玻璃、陶瓷、水泥、铁和天然石一定要预先封好。任何污点必须立即用水清洁。用完的工具同样需要用水清洗。<br>添加氢氧化钠能导致更易清洁。 |
| 储存 | Betolin P 35 N 在霜冻的储存环境下务必加以保护。在密封的情况下，产品的保质期能只少达 12 个月。 |
| 标签 / 安全 | 根據 EC Guidelines and German Ordinance on Hazardous Materials (GefStoffV) 這產品不列入為危險品。 |
| 包装 | 30 公斤罐<br>250 公斤桶 / 270 公斤桶<br>槽车 |

08/2011

Wöllner GmbH & Co. KG . Wöllnerstr. 26 . D-67065 Ludwigshafen
Phone +49 (0)6 21/54 02-0 . Fax +49 (0)6 21/54 02 -411
Email info@woellner.de